

10-RF-54

OPIS:

Lakier typu cold seal release "date stampable" na opakowania Twix mini's.

PROCES DRUKU:

GRAVIURA

PODŁOŻA:

- Metalizowany polipropylen z primerem

ZALECANE MIESZANKI SOLVENTÓW:

Etanol/octan etylu 2/1

Etanol/octan etylu 1/1

Etanol/Heptan 1/1

Etanol/Octan etylu/Heptan 1/1/1

Zawartość suchej masy:

33,6 %

REKOMENDOWANA GRUBOŚĆ ZADRUKU :

1,5 – 2 g/m² (minimum 1,5 g/m²)

ZASTOSOWANIE:

Lakier zalecany jako ochronny dla zadrukowanej warstwy farby przeciwko sklejanii, przywieraniu do warstwy cold sealu zadrukowanej na folii w rewersie.

STABILNOŚĆ:

Przed każdym użyciem lakier należy dobrze wymieszać – woski mają tendencję do osiadania na spodzie kontenera.

COF DYNAMICZNY:

Wartość COF-value (dynamic lakier/lakier) : 0,21-0,24



ZASTRZENIA PRAWNE:

Informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie przekazane są w dobrej wierze i w oparciu o doświadczenie w stosowaniu farb. Tym samym stanowią one jedynie wskazówkę i nie mogą być uznawane za prawnie wiążące.

Po dalsze szczegółowe porady dotyczące stosowania prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym.

Na życzenie udostępniamy karty charakterystyki produktu.

