

Coldseal Release Laquer

1. Opis

Date-codeable Coldseal Release Lacquer jest bazowanym na rozpuszczalniku bezbarwnym lakierem, którego specjalna formuła zapewnia akceptację różnych rodzajów farb stosowanych do nadruku dat ważności na opakowaniach oraz posiada właściwości antyadhezyjne w kontakcie z klejami typu coldseal. Może być stosowany w druku fleksograficznym lub grawiurowym z odpowiednimi systemami barbowymi i klejami typu coldseal na podłożach polipropylenowych aktywowanych za pomocą wyładowania koronowego.

2. Właściwości produktu*

- Akceptuje farby do nadruku dat ważności zarówno Ink Jet, jak i fleksograficznego.
- Może być drukowany na farbach nitrocelulozowych, propionowych i PVB.
- Dobre właściwości release do tradycyjnych klejów zgrzewanych na zimno, takich jak S7188.
- Typowy współczynnik tarcia: 0,19 – 0,23.
- Odpowiedni do użytku na aktywowanych wyładowaniem koronowym podłożach polipropylenowych koekstrudowanych, dla których poziomy tej aktywacji znajdują się zazwyczaj w przedziale 38 - 42 dyn/cm.

* W zależności od dostępności szczegółowe informacje na temat wydajności zastosowań można uzyskać od przedstawiciela Sun Chemical.

3. Odpowiedniość produktu*

3.1 Zastosowania

Date-codeable Coldseal Release Lacquer jest przeznaczony do użytku w poniższych obszarach:

- Opakowania przekąsek zgrzewane na zimno.

Nie należy go używać do pozostałych zastosowań końcowych bez uprzedniej konsultacji z miejscowym przedstawicielem Sun Chemical. Produkt **nie** jest odpowiedni do:

- Projektów laminowanych.
- Bezpośredniego kontaktu z żywnością.
- Zastosowań wysokotemperaturowych obejmujących projekty do kuchenek mikrofalowych lub piekarników.



* Po szczegóły należy zgłosić się do miejscowego przedstawiciela Sun Chemical.

3.2 Podłoża

Date-codeable Coldseal Release Lacquer jest odpowiedni do poniższych rodzajów podłoży:

Różnego rodzaju transparentne i białe podłoża polipropylenowe aktywowane za pomocą wyładowania koronowego. Dla polipropylenu metalizowanego należy stosować primer.

3.3 Kleje

Date-codeable Coldseal Release Lacquer posiada formułę zapewniającą nieprzyleganie do klejów zgrzewanych na zimno, takich jak S7188. Dobre właściwości nieprzylegania do powyższych klejów zależą od wagi warstwy zastosowanego lakieru oraz wyboru kleju do zgrzewania na zimno. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prób na skalę handlową zaleca się przeprowadzenie dokładnych badań. Sun Chemical może pomóc w potwierdzeniu zgodności, niemniej jednak zaleca się zbadanie wszystkich specyfikacji farb / podłoży pod kątem zgodności z odpowiednimi normami regulacyjnymi i metodami badawczymi.

4. Gama kolorów

Date-codeable Coldseal Release Lacquer jest dostarczany jako bezbarwny lakier.

5. Ogólne przechowywanie

5.1 Przechowywanie

Date-codeable Coldseal Release Lacquer jest uważany za wysoce palny. Należy zastosować odpowiednie środki ostrożności i unikać źródeł ognia. Aby zapobiec żelowaniu należy utrzymywać temperaturę przechowywania w przedziale 5°C a 35°C. Okres przechowywania: 6 miesięcy w powyższych warunkach.



5.2 Usuwanie odpadów

Usuwanie odpadów z farb drukarskich należy wykonywać z zachowaniem ostrożności. Należy je przeprowadzać zgodnie z dobrą praktyką branżową, przestrzegając wszystkich odpowiednich rozporządzeń i wytycznych.

Więcej szczegółowych informacji na temat przechowywania znajduje się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS).

6. Warunki druku

6.1 Lepkości drukowe

Wszystkie farby i lakiery muszą być odpowiednio wymieszane i jednorodne przed redukowaniem za pomocą rozpuszczalnika. Optymalna lepkość drukowa zależy od maszyny drukującej i warunków druku. Dobre wyniki uzyskano w poniższych lepkościach:

- Rotograwiura: 19-21 sek. (kubek Zahna Nr 2)
- Fleksografia: 21-25 sek. (kubek Zahna Nr 2)

6.2 Rozpuszczalniki

Fleksografia:

Zwykły: 2:1 etanol / octan n-propylu

Wolnoschnący: 2:1 n-propanol / octan n-propylu

Rotograwiura:

Zwykły: 2:1 etanol / octan etylu

Wolnoschnący: 2:1 n-propanol / octan n-propylu

6.3 Rozpuszczalniki myjące

Etanol / Octany mieszają się w proporcji około 2:1.

Dodatkowo, do czyszczenia sprzętu można użyć określonego rozpuszczalnika węglowodorowego, takiego jak heptan.



6.4 Cylindry / płyty

Date-codeable Coldseal Release Lacquer jest odpowiedni do użytku ze wszystkimi typowymi cylindrami (grawerowanie chemiczne i mechaniczne).

7. Bezpieczeństwo użytkowania końcowego

Date-codeable Coldseal Release Lacquer jest bazowanym na rozpuszczalniku bezbarwnym lakierem, którego specjalna formuła zapewnia akceptację różnych rodzajów farb stosowanych do nadruku dat ważności oraz nieprzyleganie do klejów zgrzewanych na zimno.

Receptuowanie wszystkich produktów Sun Chemical odbywa się zgodnie z najnowszymi wytycznymi CEPE / EuPIA. Wykluczone jest stosowanie materiałów rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (CMR 1 i 2), jak również materiałów oznakowanych jako toksyczne (T) zgodnie z dyrektywą w sprawie substancji niebezpiecznych (67/548/EWG), substancji zaklasyfikowanych jako bardzo toksyczne (T+) lub toksyczne (T) oraz pigmentów na bazie związków antymonu, arsenu, kadmu, chromu (VI), ołowiu, rtęci i selenu. Wykluczone jest również stosowanie niektórych barwników, rozpuszczalników, plastyfikatorów i innych materiałów. Odnośny dokument jest dostępny na życzenie.

Wszystkie produkty Sun Chemical zostały utworzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania końcowego. Łączenie produktów Sun Chemical z produktami pochodzącymi od innych producentów może wpłynąć na zgodność produktu Sun Chemical do określonych zastosowań końcowych / zastosowań. Zaleca się, aby w takich sytuacjach użytkownik przeprowadził szczegółową ocenę ryzyka, upewniając się, że bezpieczeństwo nie jest zagrożone.

Zadowalające wyniki techniczne **Date-codeable Coldseal Release Lacquer** zależą od:

- Kontroli wagi zastosowanej warstwy. Zalecana waga warstwy lakieru wynosi 1,5 – 2,0 gsm (waga warstwy suchej)
- Równego i pełnego pokrycia warstwą lakieru
- Odpowiedniego schnięcia w maszynie drukującej (aby zapewnić, że druk jest dosuszony)
- Odpowiedniego projektu i struktury opakowania
- Zapobiegania migracji jakichkolwiek substancji w obrębie struktury gotowego opakowania
- Odpowiedniego kleju zastosowanego zgodnie z zaleceniami dostawcy



Wybór oraz kontrola podłoża i projektu (w tym obszaru pokrycia i wagi powłoki), warunki procesu (np. w celu zapewnienia odpowiedniego schnięcia) oraz wszelkie materiały pochodzące od innych dostawców określone są w wymogach technicznych drukarni. Zespół Sun Chemical może zapewnić pomoc w formie zaleceń lub bezpośredniego wsparcia dla naszych produktów.

Opakowania żywności: Ostatecznym obowiązkiem firmy pakującej żywność jest zapewnienie bezpieczeństwa pakowanej żywności. W odniesieniu do potencjalnej migracji substancji z drukowanego opakowania do żywności obowiązkiem drukarni i firmy pakującej jest zapewnienie, że migracja nie przekracza jakichkolwiek dozwolonych ograniczeń ustanowionych przepisami.

Aby spełnić swoje zobowiązania w ramach łańcucha dostaw i po podpisaniu prawnie obowiązującej wspólnej umowy o nieujawnianiu informacji Sun Chemical poprzez opracowanie i przekazanie wykazu składników (Statement of Composition) przedstawi klientowi szczegółowe informacje o wszelkich potencjalnie mogących się przemieszczać związkach obecnych w produktach Sun Chemical.

8. Zastrzeżenia prawne

Informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie przekazuje się w dobrej wierze i w oparciu o doświadczenie w stosowaniu farb. Tym samym stanowią one jedynie wskazówkę i nie mogą być uznawane za prawnie wiążące.

Niniejszy wykaz zastosowań, podłoży i procesów przedstawiony w niniejszym dokumencie nie jest wyczerpujący. W celu uzyskania pełnej oceny technicznej realizowanego przez Państwa zastosowania lub procesu prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Sun Chemical. Wyniki produktu oraz jego odpowiedniość dla celów klienta zależą od szczególnych warunków użytkowania i drukowanych materiałów. Stąd, jakiegokolwiek określenie zawarte w niniejszym dokumencie nie powinno być rozumiane jako dostarczające gwarancję wykonania w określonym obszarze zastosowań.

Sun Chemical zawsze zaleca, aby przed zastosowaniem naszych produktów na skalę handlową, klienci przeprowadzili pełną ocenę wyników i bezpieczeństwa użytkowania.



Niniejszy produkt nadaje się wyłącznie do użytku w opakowaniach żywności od strony niemającej kontaktu z żywnością, pod warunkiem, że jest on stosowany zgodnie z istotnymi Dobrymi Praktykami Produkcyjnymi (GMP) oraz zgodnie z zaleceniami niniejszej Karty Technicznej.

Jednostki zajmujące się drukiem, konwersją i pakowaniem/napełnianiem mają prawny obowiązek zapewnienia, że gotowy artykuł nadaje się do danego celu(-ów) i że składniki farb oraz powłok nie przedostają się do żywności w ilościach przewyższających wymogi prawne i przemysłowe.

