

049-01249 LAKIER POWIERZCHNIOWY

Karta techniczna produktu (wersja z dnia 09.07.2009)

OPIS:

049-01249 Lakier nawierzchniowy do druku na szerokiej gamie podłoży, szczególnie polecany do nadruków na CPP przeznaczony do dalszego zgrzewania

PROCES DRUKU:

Wklęsłodruk i Fleksodruk

PODŁOŻA:

- Coex PP
- Metalizowany coex PP (primer)
- Chemicznie aktywowany PET (Melinex 813)
- Metalizowany PET (primer)
- Folia aluminiowa

ROZCIEŃCZALNIKI:

WKŁĘŚŁODRUK	FLEKSODRUK
SZYBKI: octan etylu	etanol
NORMALNY: etanol/octan etylu 1/1	n-propanol/octan N-propylu 1/1
WOLNY: n-propanol/octan N-propylu. 1/1	etoksypropanol

DODATKI:

Przy konieczności zwiększenia przyczepności i odporności na wysoką temperaturę - stosować z promotorem adhezji 403-01081

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dobra odporność temperaturowa 160 °C
- Doskonały połysk
- Niski współczynnik tarcia



STOSOWANIE I MAGAZYNOWANIE

- Przed użyciem dobrze wymieszać.
- Farba w oryginalnym opakowaniu, zamknięta i magazynowana w normalnych warunkach ma 6 miesięczną przydatność.
- Mycie: mieszanina etanol/octan etylu.

DODATKOWA INFORMACJA:

Dla uzyskania przyczepności (adhezji) na metalizowanych podłożach konieczne jest zastosowanie primera

ZASTRZENIA PRAWNE:

Informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie przekazują się w dobrej wierze i w oparciu o doświadczenie w stosowaniu farb. Tym samym stanowią one jedynie wskazówkę i nie mogą być uznawane za prawnie wiążące.

Po dalsze szczegółowe porady dotyczące stosowania prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym.

Na życzenie udostępniamy karty charakterystyki produktu.

