

**NMHR-70-18000**

Karta techniczna produktu (wersja z dnia 30.06.2011)

**OPIS:**

NMHR-70-18000 jest to lakier powierzchniowy do druku flexograficznego i grawiury. Nadrukowywany na farby NC daje wysoką odporność na temperaturę i wysoki połysk

**PROCES DRUKU:**

Fleksografia i grawiura

**PODŁOŻA:**

- Treated OPP/PET
- Coated OPP/PET
- Primed metallised OPP/PET

**ROZCIEŃCZALNIKI:**

	FLEKSODRUK (lep dr 20-25 ZAHN2)	GRAVIURA (lep dr 18-22)
NORMALNE SCHNIĘCIE :	Etanol/octan etylu 3/1	Etanol/octan etylu /1
WOLNE SCHNIĘCIE:	n-propanol/ octan n-propylu 3/1	n-propanol/ oct n-propylu 1/1

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Dobra odporność na temperaturę
- Stabilny cof
- Dobra odporność na ścieranie
- Niska zapachowość
- Szybkie odparowanie rozcieńczalników, niskie retencje
- Łatwość mycia ceramicznych aniloxów oraz grawerowanych cylindrów
- Możliwość druku z dużymi prędkościami
- Wolny od TAA



**STOSOWANIE I MAGAZYNOWANIE:**

- Przed użyciem dobrze wymieszać.
- Myć mieszanką etanolu I octanu (etanol jest mniej efektywny)
- Przechowywać w oryginalnych dobrze zamkniętych pojemnikach w temp 5-30<sup>0</sup>C, z dala od źródeł ciepła. Okres gwarancji 6 miesięcy

**UWAGI DODATKOWE:**

Akceptowalne parametry techniczne lakieru zależą od:

- Grubości nałożenia
- Odpowiednie suszenie, do dalszego przetwarzania zadruk powinien być wysuszony
- Ustalenie odpowiedniej grubosci powłoki lakieru i kontrolowania tej powłoki (sugerowana gramatura suchej powłoki lakieru w minimalnej wadze 0,8 g / m<sup>2</sup>)
- Ustalenie odpowiedniego napięcia i kontrola napięcia w roli podczas druku.

Wybór i kontrola odpowiednich wag filmu i rozpuszczalnik retencji drukarki wymagania techniczne dla których SunChemical ekipy technicznej może udzielić pomocy w formie sugestii lub bezpośrednie wsparcia.

**ZASTRZENIA PRAWNE:**

Informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie przekazuje się w dobrej wierze i w oparciu o doświadczenie w stosowaniu farb. Tym samym stanowią one jedynie wskazówkę i nie mogą być uznawane za prawnie wiążące.

Po dalsze szczegółowe porady dotyczące stosowania prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym.

Na życzenie udostępniamy karty charakterystyki produktu.

