

Ramagloss 500/501

Karta techniczna produktu (wersja z dnia 08.07.2009)

OPIS:

Dwukomponentowy lakier nawierzchniowy

PROCES DRUKU:

Graviura

PODŁOŻA:

- zadrukowany i niezadrukowany papier
- aluminium
- OPP
- Celofan
- nie jest polecany na podłoża zadrukowane farbami poliamidowymi

ROZCIEŃCZALNIKI:

- octan etylu

WŁAŚCIWOŚCI:

- bardzo dobry połysk i transparentowość
- wysoka odporność termiczna (dla dobrze utwardzonego lakieru nawet powyżej 220C)
- wysokie odporności chemiczne
- dobra szybkość schnięcia
- wysoka odporność na światło
- wysoka odporność na ścieranie
- odpowiedni do sterylizacji i głębokiego mrożenia

STOSOWANIE:

- Mieszanie/dozowanie: Ramagloss 500 - 100 części /utwardzacz 501 - 50 części
(Lakier należy wykorzystać w ciągu 10h od chwili zmieszania z utwardzaczem)



UWAGI DODATKOWE:

Przygotowana mieszanka lakieru z utwardzaczem nadaje się do użytku przez 24 h (jeśli temperatura lub wilgotność w magazynie jest wysoka czas przydatności będzie krótszy). Produkt jest wrażliwy na działanie wilgoci, zaleca się otwieranie pojemników i przygotowanie lakieru bezpośrednio przed drukiem.

Wilgoć oraz alkohole mogą spowodować żelowanie produktu.

W pokojowych warunkach całkowite utwalenie lakieru zajmuje około 72h

ZASTRZENIA PRAWNE:

Informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie przekazuje się w dobrej wierze i w oparciu o doświadczenie w stosowaniu farb. Tym samym stanowią one jedynie wskazówkę i nie mogą być uznawane za prawnie wiążące.

Po dalsze szczegółowe porady dotyczące stosowania prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym.

Na życzenie udostępniamy karty charakterystyki produktu.

